

試料件名 エンマダ (天津産) 試験年月日 平成23年8月12日

粒径 (mm)	通過質量百分率 (%)
8	100.0
5.6	100.0
4.75	100.0
4	96.3
3.35	79.2
2.8	37.1
2	2.3
1	0.0
0.5	0.0
0.15	0.0

最大粒径 (mm) 4.75

5.6 mm 以上 0.0

0.15mm 以下 0.0

平均粒径 (mm) 3.0

